



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613



LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000 DA

Filiale du groupe IMETAL



Fiche Technique

REFRA B 4055

Béton réfractaire à prise hydraulique

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Chamotte
Granulométrie : 0 – 10 mm

Résistance pyroscopique (°C)	1 450
Densité apparente	2,08
Porosité ouverte (%)	23,81
Résistance à l'écrasement en kg/cm ²	472- 451

Composition chimique(%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃
39,52	46,41	7,79	3,79

Principales utilisations

- Réparation portes et chariots de briqueteries.
- Réparation zones de préchauffage et refroidissement four tunnel
- Réparation portes de chaudières.
- Incinérateurs.
- Cyclones de fours à ciment.
- Protection chariots de transfert de poches d'aciéries.