



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613



LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000.00 DA

Filiale du groupe IMETAL



Fiche Technique

REFRA B 7045

Béton réfractaire à couler ou vibrer

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Bauxite
Granulométrie : 0 – 10 mm

Résistance pyroscopique (°C)	1700
Densité apparente	2,30
Porosité ouverte (%)	18,44
Résistance à l'écrasement en kg/cm ²	513- 419

Composition chimique (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO
72,39	17,64	4,47

Principales utilisations

- *Revêtement rigoles de coulée.*
- *Fours rotatifs de cimenterie.*
- *Soles de chaudières.*
- *Confection de brûleurs.*
- *Maçonnage partie basse des cubilots.*

Ces données techniques sont spécifiques pour une masse normale et sont exposées à des variations raisonnables