

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000 00 DA

Filiale du groupe IMETAL



cofrac
CERTIFICATION DE SYSTEME
DE MANAGEMENT
N°4-0008
PORTEE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr

E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613

PRODUITS REFRACTAIRES

Fiche Technique

REFRA B 4544

Béton réfractaire à projeter

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Chamotte
Granulométrie : 0 – 4 mm

Résistance pyroscopique (°C)	1500
Densité apparente	2,00
Porosité ouverte (%)	25,37
Résistance à l'écrasement en kg/cm ²	

Composition chimique (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃
51,42	35,14	8,02	1,29

Principales utilisations

- *Gunitage à chaud des parois fours à coke.*
- *Réparation par crépissage murs de chaudières.*
- *Gunitage à chaud four de cimenterie.*

