

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000.00 DA

Filiale du groupe IMETAL



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613



Fiche Technique

REFRA B 7035

Béton réfractaire à couler ou vibrer

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Bauxite
Granulométrie : 0 – 8 mm

Résistance pyroscopique (°C)	1700
------------------------------	------

Résistance à l'écrasement en kg/cm ²	513- 419
---	----------

Composition chimique(%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO
70,02	19,33	8,37

Principales utilisations

- *Sortie four poussant.*
- *Réparation murs de fours à réchauffer.*