

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000.00 DA

Filiale du groupe IMETAL



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613



Fiche Technique

REFRA B 8045

Béton réfractaire à couler ou vibrer

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Bauxite
Granulométrie : 0 – 10 mm

Résistance pyroscopique (°C)	1700
Densité apparente	2,72
Porosité ouverte (%)	18,21
Résistance à l'écrasement en kg/cm ²	500

Composition chimique (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO
78,01	13.22	5.94

Principales utilisations

- *Fours à chaux et cimenterie.*
- *Fours de pelletisation.*
- *Pièces de bruleurs préfabriquées.*
- *Entretiens des parois des poches à aciers.*