

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000.00 DA

Filiale du groupe IMETAL



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613



Fiche Technique

REFRA BI1555

Béton isolant réfractaires à couler ou à vibrer

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Chamotte légère
Granulométrie : 0 – 6mm

Résistance pyroscopique (°C)	1250
Densité apparente	0,8
Porosité ouverte (%)	47,14

Composition chimique (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃
33,14	44,6	11,89	2,35

Principales utilisations

- Isolation thermique, revêtement en seconde couche.*