

LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 40.000.000 DA

Filiale du groupe IMETAL



E-mail :
refractal_dg@hotmail.com

SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07
Fax: 213 38 57.42.23

UNITE

Complexe Sidérurgique
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35
Art. d'imposition : 23110120613



Fiche Technique

REFRA CH30

Ciment réfractaire à prise hydraulique.

Caractéristiques physiques

Constituant de base : Chamotte
Granulométrie : 200 μ

Résistance pyroscopique (°C)

1300

Composition chimique (%)

Al ₂ O ₃	SiO ₂	CaO	Fe ₂ O ₃
17,66	66,12	8,83	4,22

Principales utilisations

- Jointolement de briques de chamotte.