



E-mail :  
refractal\_dg@hotmail.com

### SIEGE SOCIAL

Chaiba – commune Sidi Amar  
(Annaba)

Tél.: 213 38 57.42.40/57.42.07  
Fax: 213 38 57.42.23

### UNITE

Complexe Sidérurgique  
El-Hadjar - Annaba

R.C. Annaba : 98 B 0362341  
Mle Fiscal : 0.998.2311.07204.35  
Art. d'imposition : 23110120613



## LES REFRACTAIRES D'ALGERIE

REFRACTAL/SPA AU CAPITAL SOCIAL DE 80.000.000 DA  
Filiale du groupe IMETAL



## Fiche Technique

# POUDRE DE TUNDISH PT N°100 CH

### Caractéristiques physico-chimiques

Granulométrie	85%≤0.80 mm
Densité apparente	≤0.3g/Cm <sup>3</sup> maximum
Température de fusion	≥1270°C
P F	≤22%

### Composition chimique

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O	SiO <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> O	CaO+MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
≥3%	≤1%	≥51%	≤10%	≤20%	≤2%